

# 6600 SFR Air-Bond

Hiter, lahek, mehak poliesterski kit

**silco**<sup>®</sup>

Ultra hitro sušeči kit za odlične rezultate v minutah.

- / Nizka teža 1,3kg/L
- / Sušenje 40% hitrejšo kot pri običajnih kitih
- / Brušenje po 12 minutah brez zabijanja brusnega papirja
- / Odličen oprijem na različnih površinah



# 6600 SFR Air-Bond

Hiter, lahek, mehak poliesterski kit

## Čas sušenja\*

Suho za brušenje 20°C / 68 F	12–14 min
---------------------------------	-----------

Pripravljen za uporabo 20°C / 68 F	3–4 min
---------------------------------------	---------

\*Časi sušenja so odvisni od količine trdilca/aplikacije/vremenskih pogojev.

## Uporaba

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalne rezultate dobimo na dobro pobrušeni površini. Zmešati z nožem, plastično ali gumijasto patulo. Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze in skrajša čas obdelave. Količina trdilca pod 2% lahko podaljša čas sušenja.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani [www.silco.si](http://www.silco.si).

## Informacije o izdelku

Univerzalni hiter in mehak poliesterski kit z nizko specifično težo. Inovativna tehnologija uporabljenih materialov omogoča materialu s specifično težo 1,3 kg/L možnost zapolnjevanje površinskih nepravilnosti in lukenj z bistveno manjšo količino materiala (po teži) v primerjavi s standardnimi kiti. Suši se do 40% hitreje kot običajni kiti.

## Pakiranje

Kit in trdilec

Št. art.	Vsebina	Barva
6600-1,3	1,3 kg	Bela
BPO trdilec 2–3 %	50 g	Rdeča pasta